ACONDICIONADOR ORGÁNICO

FICHA TÉCNICA

Descripción del producto

Producto con características de sellador y puente adherente, base solvente, destinado a ser empleado como imprimante y fondo antes de aplicar el Revoque Orgánico, y Texturas Orgánicas.
Forma una película elástica de gran resistencia sobre sustratos alcalinos, a la humedad, y de elevada adherencia sobre estos mismos.

Usos recomendados

Se aplica previamente para sellar Estuco, Hormigón, y Fibrocemento, para posteriormente aplicar los revestimientos orgánicos señalados

Propiedades

Propiedad	Descripción
Naturaleza Química	Naturaleza Química Resina acrílica
Color	Varios, según el revestimiento.
Contenido VOC teórico	550 g/L
Terminación	Satinado
Diluyente	AL-100 o Aguarrás mineral
Rendimiento teórico	20±5 m²/gal/mano, dependiendo del grado de absorción, rugosidad y espesor de película.
Condiciones de Aplicación	Entre 10 - 30°C superficie y Bajo 80% Humedad relativa
Herramientas de aplicación	Brocha, Pistola y Rodillo
Dilución	No requiere
Secado tacto	6-12 horas
Secado para revestir	8-12 horas
Formato Galón	Galón – Tineta (5 gl)

Preparación de superficie

Las superficies cementicias deberán estar fraguadas durante 28 días, secas, y libres de sales, las que deberán eliminarse solo con agua, además deben estar lisas (aplomadas), y si no lo están, deberán ser reparadas antes de aplicar el Acondicionador con Revoque Orgánico para evitar manchas debido a las sombras por el desnivel o irregularidades. Así también antes de aplicar las Texturas Orgánicas, deberán diseñarse canterías, para que no se noten las uniones y pegas, las que no podrán excederse más allá de ± 3 metros entre ellas, y aplicar siempre en paños completos, y si son texturas de color, asegúrese que sean del mismo lote, para que no haya diferencias de tono.

Aplicación

Sobre superficies texturadas, recomendamos aplicar la pintura solo con pistolas con aire, con el objeto de que los granos de cuarzo queden recubiertos con el esmalte.

Advertencia

No aplicar este producto sobre Sistema EIFS /SATE. Los productos base solvente destruyen el poliestireno expandido.

Almacenaje

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones por defecto son mantener los envases en un espacio seco, fresco, y bien ventilado. Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados.

Tiempo de vida de almacenaje a 10-30ºC y H.R. menor a 80%.: 24 meses

Salud y Seguridad

Los componentes de este producto son inflamables. Su inhalación prolongada produce daños irreparables a la salud. Por ello, aplíquelo con mascarillas y antiparras adecuadas, en ambientes ventilados y fuera del alcance de los niños.

Este es un producto que contiene componentes orgánicos, debe evitarse la inhalación frecuente del vapor o niebla pulverizada. Cuando se aplica el producto en espacios cerrados, debe facilitarse ventilación forzada, acompañada de la adecuada protección respiratoria, de la piel y ojos, especialmente cuando se aplica a pistola.

Consideraciones

Los valores informados sobre el rendimiento y secado, pueden ser distintos a los indicados, debido a las características de la superficie, espesores de película, y las condiciones climáticas de aplicación; así también el color puede verse afectado por la luminosidad y el perfil de rugosidad de la superficie, pudiendo haber leves diferencias entre partidas, de acuerdo a tolerancias establecidas internacionalmente, y los colores de las cartillas son las representaciones más cercanas posibles, por este motivo verifique siempre que los envases sean del mismo lote de fabricación, si no lo son, mézclelos para obtener un color uniforme.

Siempre haga pruebas del color antes de aplicar la pintura sobre el total de la superficie, así verificará que el color sea el que usted eligió.

Nota

Las indicaciones que figuran en esta hoja técnica, están basadas en ensayos normalizados y experiencias de terreno que respaldan técnicamente este producto. Sin embargo, dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación, de almacenamiento o de servicio del producto, no nos corresponde responsabilidad alguna por resultados deficientes que puedan obtenerse en cada caso particular. Por lo anterior, escapan de nuestra responsabilidad problemas de rendimientos, desempeño o cualquier daño accidental o consecuencial que pueda derivarse del uso inadecuado del producto. Este producto podrá estar sujeto a modificaciones en el tiempo, de acuerdo al avance y desarrollo de la tecnología. Nos reservamos el derecho de cambiar cualquiera de éstos datos técnicos sin previo aviso.