

FICHA TÉCNICA

Descripción del producto

Anticorrosivo en base a resinas alquídicas modificadas y pigmentos inhibidores de la corrosión en formato aerosol.

Usos recomendados

Se emplea para proteger artículos de acero como rejas, defensas y muebles, para evitar la corrosión y los daños producidas por ella, cuando están expuestas en ambientes de mediana agresividad.

Propiedades

Propiedad	Descripción	Propiedad	Descripción
Colores	Gris, Rojo	Nº de Componentes	1
Terminación	Mate	Forma de Suministro	Aerosol 485 ml
Limpieza de Equipos	Diluyente AR-200 o Jotun Thinner #7	Rendimiento	1,4 m ² /envase por mano según espesor de película

Preparación de Superficies

Para asegurar una adecuada adherencia, todas las superficies deben estar limpias, secas y exentas de contaminación.

Sustrato	Preparación de Superficies
Acero	Seco, libres de corrosión, grasas, polvo y suciedades en general

Aplicación

Agite el envase hasta escuchar el sonido de la bolita. Aplique la pintura en lugares abiertos y ventilados, lejos de cualquier fuente que genere llamas. Aplíquelo en capas delgadas sobre superficies limpias, a unos 30 cm. de distancia, y con un ángulo de 45° respecto a la superficie, para evitar el rebote de la pintura, y el chorreo en superficies verticales

Tiempos de Secado y Curado

Temperatura del Sustrato	20°C
Secado al tacto	10 - 15 min
Secado para repintar (Min)	12 hrs
Secado para repintar (Max)	7 días
Curado	7 días

Los tiempos de secado indicados se realizaron en condiciones controladas de laboratorio y en los espesores recomendados.

Compatibilidad

Capas Previas	Anticorrosivo alquídico
Capas Siguietes	Esmalte alquídico

Formatos de envases

SKU	Nombre	Volumen Envase [cc]	Contenido [cc]
17022512	AEROSOL ANTIOXIDO GRIS	485	485
17022612	AEROSOL ANTIOXIDO ROJO	485	485

Almacenaje

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones por defecto son mantener los envases en un espacio seco, fresco, y bien ventilado, alejados de toda fuente de ignición y calor. Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados.

Tiempo de vida de almacenaje a 20 °C 3 años.

Salud y Seguridad

Este producto es sólo para uso profesional. Los aplicadores y operarios deberán estar capacitados y contar con el equipo para mezclar, agitar y aplicar las pinturas correctamente. Los aplicadores deberán utilizar equipos de protección personal adecuados.

Nota

Las indicaciones que figuran en esta hoja técnica están basadas en ensayos normalizados y experiencias de terreno que respaldan técnicamente este producto. Sin embargo, dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación, de almacenamiento o de servicio del producto, no nos corresponde responsabilidad alguna por resultados deficientes que puedan obtenerse en cada caso particular. Por lo anterior, escapan de nuestra responsabilidad problemas de rendimientos, desempeño o cualquier daño accidental o consecuencial que pueda derivarse del uso inadecuado del producto. Este producto podrá estar sujeto a modificaciones en el tiempo, de acuerdo al avance y desarrollo de la tecnología. Nos reservamos el derecho de cambiar cualquiera de estos datos técnicos sin previo aviso.