



ANTICORROSIVO CA-70

FICHA TÉCNICA

Descripción del producto

Producto formulado en base a resinas alquídicas modificadas y pigmentos especiales, para prevenir la corrosión de los fierros y aceros.

Usos recomendados

Se emplea para proteger estructuras metálicas, como rejas, defensas y muebles, en ambientes poco agresivos, para evitar la corrosión y los daños producidas por ella.

Propiedades

Propiedad	Descripción
Naturaleza química	Alquídica modificada
Color	Rojo, gris verdoso, negro ocre
Terminación	Mate
Diluyente	Aguarras mineral
Rendimiento teórico	30 +/- 5 m ² por galón dependiendo de la rugosidad y espesor.
Formato	Galón y tineta (4 galones)

Preparación de superficie

Las superficies metálicas deben estar secas, libres de aceite, focos de corrosión, polvo y suciedades.

2 manos serán suficientes, si se trata de un ambiente de mediana agresividad.

Una vez aplicado el anticorrosivo, debe protegerse con 2 manos de Esmalte Sintético CP-70, u Oleo Sintético CP-70, para que tenga un buen comportamiento a la intemperie, y proteja así las estructuras metálicas a través del tiempo.



ANTICORROSIVO CA-70

Aplicación

Condiciones de Aplicación	Sobre 10°C y Bajo 80% Humedad relativa
Herramientas de aplicación	Brocha-Rodillo de pelo, y pistola.
Dilución	¼ litro de aguarra mineral por galón para brochas y rodillos.
úmero de capas	1 - 2 manos.

Consideraciones

Los anticorrosivos no son productos de terminación, por este motivo los colores de las cartillas son solo una buena aproximación, y tienen por objeto identificar el número de manos.

No deje estructuras metálicas a la intemperie solo con anticorrosivo, recúbralas con esmaltes u óleos sintéticos.

Tiempos de Secado 20°C, 60 % humedad relativa, 50 um espesor húmedo

Secado tacto	60 minutos
Secado para repintar	24 horas
Secado final	7 días

Almacenaje

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones por defecto son mantener los envases en un espacio seco, fresco, y bien ventilado. Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados.

Tiempo de vida de almacenaje a 10-30°C y H.R. menor a 80%.: 5 años



ANTICORROSIVO CA-70

Salud y Seguridad

Los componentes de este producto son inflamables. Su inhalación prolongada produce daños irreparables a la salud. Por ello, aplíquelo con mascarillas y antiparras adecuadas, en ambientes ventilados y fuera del alcance de los niños.

Nota

Los valores informados sobre el rendimiento y secado, pueden ser distintos a los indicados, debido a las características de la superficie, espesores de película, y las condiciones climáticas de aplicación; así también el color puede verse afectado por la luminosidad y el perfil de rugosidad de la superficie, pudiendo haber leves diferencias entre partidas, de acuerdo a tolerancias establecidas internacionalmente, y los colores de las cartillas son las representaciones más cercanas posibles, por este motivo verifique siempre que los envases sean del mismo lote de fabricación, si no lo son, mézclelos para obtener un color uniforme.

Las indicaciones que figuran en esta hoja técnica están basadas en ensayos normalizados y experiencias de terreno que respaldan técnicamente este producto. Sin embargo, dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación, de almacenamiento o de servicio del producto, no nos corresponde responsabilidad alguna por resultados deficientes que puedan obtenerse en cada caso particular. Por lo anterior, escapan de nuestra responsabilidad problemas de rendimientos, desempeño o cualquier daño accidental o consecuencial que pueda derivarse del uso inadecuado del producto. Este producto podrá estar sujeto a modificaciones en el tiempo, de acuerdo al avance y desarrollo de la tecnología. Nos reservamos el derecho de cambiar cualquiera de estos datos técnicos sin previo aviso.