

Pinturas Ceresita.



Barniz Poliuretano SR-Spray-Interior.

Edición: 2016

Descripción del producto, y usos recomendados.

Barniz base solvente, formulado con resinas uretanizadas, de alto brillo, dureza, de gran resistencia, y de fácil limpiabilidad al derrame de productos domésticos, para barnizar y proteger artículos de maderas solo en interiores.

Características técnicas del Producto.

Naturaleza Química	: Alquídico-Uretanizado.
Nº de componentes	: Uno.
Colores	: Natural, Alerce, Roble y Caoba.
Acabado	: Brillante
Rendimiento	: ±1.40 m ² /envase/mano, dependiendo del grado de absorción, rugosidad y espesor de película.
Número de capas	: 2-3 para interior.
Aplicación	: Directamente con el envase.
Diluyente	: Aguarrás para limpieza.
Condiciones de secado	: 20°C, 60% H.R y 50 micrones espesor húmedo.
Secado Tacto	: 30-45 minutos.
Secado para repintar	: 12 horas.
Secado final	: 7 días.
Envase de suministro	: Envase Spray con 485 ml de pintura.
Estabilidad de almacenaje	: 24 meses en envases herméticamente cerrados 10-30°C y H.R. menor a 80%.

Seguridad: Los componentes de este producto son inflamables. Su inhalación prolongada produce daños irreparables a la salud. Por ello, aplíquelo con mascarillas y antiparras adecuadas, en ambientes ventilados y fuera del alcance de los niños.

Preparación de la superficie y aplicación.

Agite previamente el envase hasta escuchar el sonido de la bolita.

Aplique la pintura en lugares abiertos y ventilados, lejos de cualquier fuente que genere llamas.

Las **maderas** deberán estar secas, libres de grasas, polvo y suciedades en general; deberán aplicarse 2-3 manos con un intervalo de 12 horas entre ella, a una distancia de 30 cm., con un ángulo de 45° respecto a la superficie, para evitar el rebote de la pintura.

Al terminar de pintar, invierta el envase y presione el atomizador hasta que salga solo gas; así evitará que se tape la boquilla.

Precaución: No almacenar los envases a temperaturas mayores a 35° C, no los deje en el interior de los autos, y vitrinas expuesta al sol.

Indicación.

Los valores informados sobre el rendimiento y secado, pueden ser distintos a los indicados, debido a las características de la superficie, espesores de película, y las condiciones climáticas de aplicación; así también el color puede verse afectado por el color de la madera, más el número de manos aplicadas.

La información descrita está basada en ensayos prácticos efectuados en nuestro Laboratorio, sin embargo, como el producto puede ser aplicado fuera de nuestro control, la empresa sólo garantiza la calidad de él en su envase; así también la información contenida en esta hoja técnica es susceptible de modificarse, como resultado de la experiencia práctica y desarrollo continuo del producto.

Esta versión fue editada por **Codelpa en Junio de 2016**. Nos reservamos el derecho de cambiar la información, sin notificación previa. Esta hoja técnica reemplaza a las ediciones anteriores.



@@@