# BARNIZ POLIURETANO SECADO RAPIDO - SPRAY

# FICHA TÉCNICA

## Descripción del producto

Barniz base solvente, formulado con resinas uretanizadas, de alto brillo, dureza, de gran resistencia, y de fácil limpiabilidad al derrame de productos domésticos

## Usos recomendados

Se utiliza para barnizar y proteger artículos de maderas solo en interiores.

# Propiedades

| Propiedad | Descripción |
|---|---|
| Naturaleza química | Alquídico-Uretanizado. |
| Color | Natural |
| Terminación | Brillante |
| Diluyente | Xilol para limpieza |
| Rendimiento teórico | 1,4 m²/envase/mano, dependiendo del grado de absorción, rugosidad de la superficie y cantidad de producto aplicado. |
| Formato | Spray con 485 ml de pintura presurizada |
| Aplicación | Directamente con el envase |
| Número de capas | 2-3 manos en interior |
| Tiempos de secado | 20°C, 60 % humedad relativa, 50 um espesor húmedo. |
| Secado tacto | 30-45 minutos |
| Secado para repintar | 12 horas |
| Secado final | 7 días |

# Preparación de superficie y aplicación

Las maderas deberán estar secas, libres de grasas, polvo y suciedades en general.
Agite el envase hasta escuchar el sonido de la bolita.
Aplique la pintura en lugares abiertos y ventilados, lejos de cualquier fuente que genere llamas.
Deberán aplicarse 2-3 manos con un intervalo de 12 horas entre ella, a una distancia de 30 cm., con un ángulo de 45º respecto a la superficie, para evitar el rebote de la pintura. Al terminar de pintar, invierta el envase y presione el atomizador hasta que salga solo gas; así evitará que se tape la boquilla.

Aplique el producto sobre sustratos secos cuando las temperaturas del aire y la superficie estén entre 10° y 30°C, con 60% H.R y que éstas permanecerán bajo estas condiciones, durante al menos 2 días después de la aplicación

# Advertencia

Al terminar de pintar, invierta el envase y presione el atomizador hasta que salga solo gas; así evitará que se tape la boquilla.
No almacenar los envases a temperaturas mayores a 35º C, no los deje en el interior de los autos, y vitrinas expuestas al sol.

# Almacenaje

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones por defecto son mantener los envases en un espacio seco, fresco y bien ventilado. Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados.

**Tiempo de vida de almacenaje a 10-30ºC y H.R. menor a 80%.: 24 meses**

# Salud y Seguridad

Los componentes de este producto son inflamables. Su inhalación prolongada produce daños irreparables a la salud. Por ello, aplíquelo con mascarillas y antiparras adecuadas, en ambientes ventilados y fuera del alcance de los niños.

# Consideraciones

Los valores informados sobre el rendimiento y secado, pueden ser distintos a los indicados, debido a las características de la superficie, espesores de película, y las condiciones climáticas de aplicación; así también el color puede verse afectado por la luminosidad y el perfil de rugosidad de la superficie, pudiendo haber leves diferencias entre partidas, de acuerdo a tolerancias establecidas internacionalmente, y los colores de las cartillas son las representaciones más cercanas posibles, por este motivo verifique siempre que los envases sean del mismo lote de fabricación, si no lo son, mézclelos para obtener un color uniforme.

Siempre haga pruebas del color antes de aplicar la pintura sobre el total de la superficie, así verificará que el color sea el que usted eligió.

# Nota

Las indicaciones que figuran en esta hoja técnica están basadas en ensayos normalizados y experiencias de terreno que respaldan técnicamente este producto. Sin embargo, dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación, de almacenamiento o de servicio del producto, no nos corresponde responsabilidad alguna por resultados deficientes que puedan obtenerse en cada caso particular. Por lo anterior, escapan de nuestra responsabilidad problemas de rendimientos, desempeño o cualquier daño accidental o consecuencial que pueda derivarse del uso inadecuado del producto. Este producto podrá estar sujeto a modificaciones en el tiempo, de acuerdo al avance y desarrollo de la tecnología. Nos reservamos el derecho de cambiar cualquiera de estos datos técnicos sin previo aviso.