

## FICHA TÉCNICA

### Descripción del producto

Sellador acrílico transparente, matapolvo, para ser aplicado sobre hormigón, protegiendo y facilitando la limpieza de la superficie. Uno interior y exterior. Fácil aplicación, secado rápido.

### Usos recomendados

Para superficies de hormigón que son expuestas a tráfico liviano, cajas escala de edificios, estacionamientos domiciliarios, talleres mecánicos, bodegas, locales.

### Propiedades

Propiedad	Descripción	Propiedad	Descripción
Colores	Transparente	VOC	720 g/L
Sólidos en Volumen	20 +/-1 %	Terminación <sup>1</sup>	Semibrillo/Brillante
Punto de Inflamación	45°C	Limpieza de Equipos	Diluyente AR-200 o Jotun Thinner #7
Viscosidad (25°C)	15-20 segundos CF 4	Forma de Suministro	5 gl
Peso Específico (20°C)	0.85 - 0.95 kg/L	Nº de Componentes	1

<sup>1</sup>Depende del número de capas aplicadas. En una capa el producto es mate, en dos capas el producto es semibrillo, en tres o más capas el producto es brillante.

### Preparación de Superficies

Para asegurar una adecuada adherencia, todas las superficies deben estar limpias, secas y exentas de contaminación.

Sustrato	Preparación de Superficies
Hormigón	El hormigón debe tener a lo menos 28 días de curado, y no debe tener lechadas de cemento, polvo, grasas o material disgregado. Lavar con detergentes neutro para quitar manchas de grasas y para eliminar sales. Enjuagar con abundante agua, secar y realizar un lijado para obtener rugosidad. Aspirar.

## Aplicación

---

### Herramientas de Aplicación

Brocha, rodillo o pistola.

Aplicar 2 o 3 capas del producto a una razón de 100 mL por metro cuadrado o 1 litro por cada 10 metros cuadrados.

## Tiempos de Secado y Curado

---

Temperatura del Sustrato	20°C
Secado al tacto	2 – 3 horas
Secado para tránsito liviano	24 horas
Secado para repintar (Min)	24 horas
Secado para repintar (Max)	No tiene
Curado	2 días

Considerar que la dilución excesiva del material puede afectar el espesor de película, apariencia y rendimiento. El secado de éste producto produce evaporación de solventes, por tanto variaciones de temperatura y dilución pueden alterar el tiempo de secado y características del producto.

Los tiempos de secado indicados se realizaron en condiciones controladas de laboratorio y en los espesores recomendados.

## Compatibilidad

---

Capas Previas	No aplica
Capas Siguietes	El mismo producto

## Formatos de envases

---

SKU	Nombre	Volumen Envase [GL]	Contenido [GL]
32751405	Chilcosello	5	5

## Almacenaje

---

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones por defecto son mantener los envases en un espacio seco, fresco, y bien ventilado, alejados de toda fuente de ignición y calor. Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados.

**Tiempo de vida de almacenaje a 20 °C: 48 meses.**

## Salud y Seguridad

---

Este producto es sólo para uso profesional. Los aplicadores y operarios deberán estar capacitados y contar con el equipo para mezclar, agitar y aplicar las pinturas correctamente. Los aplicadores deberán utilizar equipos de protección personal adecuados.

### **Nota**

Las indicaciones que figuran en esta hoja técnica, están basadas en ensayos normalizados y experiencias de terreno que respaldan técnicamente éste producto. Sin embargo, dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación, de almacenamiento o de servicio del producto, no nos corresponde responsabilidad alguna por resultados deficientes que puedan obtenerse en cada caso particular. Por lo anterior, escapan de nuestra responsabilidad problemas de rendimientos, desempeño o cualquier daño accidental o consecuencial que pueda derivarse del uso inadecuado del producto. Este producto podrá estar sujeto a modificaciones en el tiempo, de acuerdo al avance y desarrollo de la tecnología. Nos reservamos el derecho de cambiar cualquiera de éstos datos técnicos sin previo aviso.