

FICHA TÉCNICA

Descripción del producto

Excelente producto para bloquear el paso de la humedad, reaccionando con ella, permitiendo que el muro respire solo el vapor evitando eflorescencia y descascaramiento de la pintura producto de la humedad.

Solo tapa la porosidad del hormigón, si hay fisuras, deberán repararse con productos de naturaleza cementicia, de buena capacidad de relleno.

Usos recomendados

En muros interiores de hormigón, solo sirve para bloquear la humedad remanente, no una fuente continua de ella. En este caso debe aplicarse en la cara externa por donde ingresa la humedad. Si se bloquea sólo por dentro, el muro terminará saturado de humedad que saldrá al interior de la vivienda, a través de cualquier pequeña irregularidad.

Propiedades

Propiedad	Descripción
Naturaleza química	Resina sintética
Color	Blanco invierno
Terminación	satinado
Diluyente	AL-100 (Aguarrás Mineral).
Rendimiento teórico	250 g / m ²
Formato	¼ galón con 1 kg y galón con 5 kg

Preparación de superficie

El producto debe aplicarse directamente sobre el hormigón o el estuco, y si hay pinturas deberán ser eliminadas. Las superficies deben estar libres de polvo y suciedades, y si hay presencia de hongos grises, elimínelos aplicando Cloro Doméstico, tal cual viene en su envase, dejándolo actuar durante ± 2 horas, después enjuagar, y limpiar, dejando una humedad remanente, no saturada de ella, ya que el agua es necesaria para la adherencia del producto.



Aplice con brocha una primera mano, diluida con $\pm \frac{1}{4}$ de litro de diluyente AL-100 por galón, para lograr un espesor de película húmeda de ± 100 micrones. El objeto es sellar muy bien los poros de la superficie; después de 4-6 horas, aplique una segunda mano, sin dilución, así logrará un espesor seco suficiente para bloquear la humedad.

Si se trata de humedad en muros perimetrales, por ingreso de agua de lluvia o de riego, recomendamos cavar un foso de 50-60 cm. de profundidad en torno a la casa, dejando cimiento y sobrecimiento al descubierto.

Lavar la superficie descubierta, eliminando orificios e irregularidades con productos cementicios. Al día siguiente, aplicar 2 manos de bloqueador de humedad, con un intervalo de 4 horas entre manos, no dejando poros visibles.

A las 24 horas, reponer la tierra del jardín en su sitio.

Para mayor seguridad, aplicar el producto sobre la fachada, hasta 70 cm de altura desde el suelo.

El bloqueador debe aplicarse sobre la cara húmeda, no saturado de humedad, siempre y cuando la humedad no sea permanente. Una vez seco, se puede pintar sobre él con látex (*ver*). **Importante:** Este producto es de apariencia muy porosa, si se desea utilizar sobre superficies interiores que queden lisas se debe seguir la siguiente metodología de aplicación:

Aplicar:

1era capa diluida 4:1 con aguarrás de chilcostop. Dejar secar 4 h.

2da capa chilcostop sin diluir. Dejar secar 24 horas.

Aplicar pasta muro dejar secar 24h luego lijar y retirar todo el polvo.

Aplicar Una capa de látex dejar secar 2h.

Aplicar 2da capa de látex de su preferencia.

Para muros nuevos, se puede aplicar 24 horas después de haberla estucado, porque actúa como membrana de curado.

Aplicación

Condiciones de Aplicación	Sobre 10°C y Bajo 80% Humedad relativa
Herramientas de aplicación	Brocha y Rodillo.
Dilución	1/4 de litro de AL 100 por galón para brochas y rodillos.
Número de capas	2 manos.

Consideraciones

Si la fuente de humedad es permanente, aplique el producto por donde ingresa el agua, no por donde sale.

No aplique el producto a pleno sol, y si es exterior, cubra la superficie con una malla tipo Raschel, con el objeto de proteger la superficie del viento y del calor.

Tiempos de Secado 20°C, 60 % humedad relativa, 50 um espesor húmedo

Secado tacto	1 – 2 horas
Secado para repintar	4- 6 horas Si es látex la siguiente capa dejar secar 24 h
Secado final	7 días

Almacenaje

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones por defecto son mantener los envases en un espacio seco, fresco, y bien ventilado. Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados.

Tiempo de vida de almacenaje a 10-30°C y H.R. menor a 80%.: 12 meses

Salud y Seguridad

Los componentes de este producto son inflamables. Su inhalación prolongada produce daños irreparables a la salud. Por ello, aplíquelo con mascarillas y antiparras adecuadas, en ambientes ventilados y fuera del alcance de los niños.

Nota

Los valores informados sobre el rendimiento y secado, pueden ser distintos a los indicados, debido a las características de la superficie, espesores de película, y las condiciones climáticas de aplicación; así también el color puede verse afectado por la luminosidad y el perfil de rugosidad de la superficie, pudiendo haber leves diferencias entre partidas, de acuerdo a tolerancias establecidas internacionalmente, y los colores de las cartillas son las representaciones más cercanas posibles, por este motivo verifique siempre que los envases sean del mismo lote de fabricación, si no lo son, mézclelos para obtener un color uniforme.



Las indicaciones que figuran en esta hoja técnica están basadas en ensayos normalizados y experiencias de terreno que respaldan técnicamente este producto. Sin embargo, dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación, de almacenamiento o de servicio del producto, no nos corresponde responsabilidad alguna por resultados deficientes que puedan obtenerse en cada caso particular. Por lo anterior, escapan de nuestra responsabilidad problemas de rendimientos, desempeño o cualquier daño accidental o consecuencial que pueda derivarse del uso inadecuado del producto. Este producto podrá estar sujeto a modificaciones en el tiempo, de acuerdo al avance y desarrollo de la tecnología. Nos reservamos el derecho de cambiar cualquiera de estos datos técnicos sin previo aviso.