



### FICHA TÉCNICA

---

#### Descripción del producto

Pasta para texturar cielos, formulada en base a resinas acrílicas modificadas, base agua, buena consistencia y buen poder cubridor, para ser aplicada solo en interiores.

#### Usos recomendados

Se emplea para enlucir y texturar, Losas, cielos Enyesados, y de Yeso-Cartón; es una textura de terminación, sin embargo, si se quiere mejorar su aspecto, puede pintarse con Látex o Esmaltes al Agua.

### Propiedades

---

Propiedad	Descripción
Naturaleza química	Acrílica modificada
Color	Blanco
Terminación	Mate
Diluyente	Agua Potable, sólo para lavado de herramientas.
Rendimiento teórico	+/- 1 kg / m <sup>2</sup> por galón dependiendo del grado de absorción y la rugosidad y espesor.
Condiciones de Aplicación	Sobre 10°C y Bajo 60% Humedad relativa
Herramientas de aplicación	Pistola especial para texturar.
Dilución	No requiere, debe aplicarse tal cual viene en su envase.
Número de capas	1 mano
Secado tacto	40 minutos
Secado para repintar	4-5 horas
Secado final	14-21 días
Formato	Tineta con 24 kg, y tambor con 250 kg.

### Preparación de superficie

---

Las superficies Estucadas, deben estar fraguadas, secas, libres de sales, polvo y suciedades. Una sola mano aplicada con una pistola especial es suficiente para texturar la superficie encielada.

Las características o la forma de la geometría de la textura superficial, se logra de acuerdo con el tipo de boquilla, presión, y distancia de la pistola a la superficie.



# CIELOTEX

## INTERIOR

Si se emplea sobre Yeso en interiores, sugerimos sellarlo con el Sellador Acrílico. Una vez texturada la superficie, puede terminarse con Látex o esmaltes al agua, si se quiere mejorar su apariencia.

Si se trata de losas originadas por moldajes, hay que esperar los 28 días de fraguado, junto con la eliminación de los desmoldantes, y las sales por hidrolavado.

## Almacenaje

---

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones por defecto son mantener los envases en un espacio seco, fresco, y bien ventilado. Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados.

**Tiempo de vida de almacenaje a 10-30°C y H.R. menor a 80%.: 24 meses**

## Salud y Seguridad

---

Los componentes de este producto no son inflamables, y respetan el Medio Ambiente y a las Personas.

## Nota

---

Los valores informados sobre el rendimiento y secado pueden ser distintos a los indicados, debido a las características de la superficie, espesores de película, y las condiciones climáticas de aplicación.

Las indicaciones que figuran en esta hoja técnica están basadas en ensayos normalizados y experiencias de terreno que respaldan técnicamente este producto. Sin embargo, dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación, de almacenamiento o de servicio del producto, no nos corresponde responsabilidad alguna por resultados deficientes que puedan obtenerse en cada caso particular. Por lo anterior, escapan de nuestra responsabilidad problemas de rendimientos, desempeño o cualquier daño accidental o consecuencial que pueda derivarse del uso inadecuado del producto. Este producto podrá estar sujeto a modificaciones en el tiempo, de acuerdo con el avance y



# CIELOTEX

## INTERIOR

desarrollo de la tecnología. Nos reservamos el derecho de cambiar cualquiera de estos datos técnicos sin previo aviso.