

FICHA TÉCNICA

Descripción del producto

Producto formulado con resinas alquídicas, de terminación brillante, alta dureza y poder cubridor. Tiene una gran resistencia en exteriores e interiores, en especial sobre maderas, y aceros y/o fierros, protegidos con pinturas anticorrosivas.

Su terminación lisa y brillante permite una excelente limpiabilidad, lo que facilita la eliminación periódica del polvo, y de las suciedades sobre la superficie pintada, las que saldrán frotando la superficie con un paño húmedo, sin dañar la película de pintura.

Usos recomendados

Se emplea para proteger y decorar muebles, rodados, y aceros, previamente imprimados con anticorrosivos, dependiendo de la agresividad del medio ambiente; las maderas en general, deben estar previamente imprimadas con aceites, o con el mismo esmalte.

Propiedades

Propiedad	Descripción
Naturaleza química	Alquídico
Color	Según cartilla
Terminación	Brillante
Diluyente	Xilol para limpieza
Rendimiento teórico	1,2 m ² /envase/mano, dependiendo del grado de absorción, rugosidad de la superficie y cantidad de producto aplicado.
Formato	Spray con 440 ml de pintura presurizada
Aplicación	Directamente con el envase
Número de capas	2-3 dependiendo del color y de la rugosidad y absorción de la superficie.
Tiempos de secado	20°C, 60 % humedad relativa, 50 um espesor húmedo.
Secado tacto	10 – 15 minutos
Secado para repintar	12 horas
Secado final	7 días



ESMALTE SINTETICO SECADO RAPIDO - SPRAY

Preparación de superficie y aplicación

Las superficies de acero y/o fierros, deberán estar secas, libres de corrosión, grasas, polvo y suciedades en general, y debidamente imprimadas (protegidas) con pinturas anticorrosivas.

Las maderas deberán estar secas, con un contenido de humedad inferior a un 18%, limpias y libres del polvo de lijado, e imprimadas con aceites, o con el mismo esmalte.

Aplique el producto sobre sustratos secos cuando las temperaturas del aire y la superficie estén entre 10° y 30°C, con 60% H.R y que éstas permanecerán bajo estas condiciones, durante al menos 2 días después de la aplicación

Agite el envase hasta escuchar el sonido de la bolita.

Aplique la pintura en lugares abiertos y ventilados, lejos de cualquier fuente que genere llamas.

Aplíquelo en capas delgadas sobre superficies limpias, a unos 30 cm. de distancia, y con un ángulo de 45° respecto a la superficie, para evitar el rebote de la pintura, y el chorreo en superficies verticales.

Advertencia

Al terminar de pintar, invierta el envase y presione el atomizador hasta que salga solo gas; así evitará que se tape la boquilla.

No almacenar los envases a temperaturas mayores a 35° C, no los deje en el interior de los autos, y vitrinas expuestas al sol.

Almacenaje

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones por defecto son mantener los envases en un espacio seco, fresco y bien ventilado. Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados.

Tiempo de vida de almacenaje a 10-30°C y H.R. menor a 80%.: 24 meses



ESMALTE SINTETICO SECADO RAPIDO - SPRAY

Salud y Seguridad

Los componentes de este producto son inflamables. Su inhalación prolongada produce daños irreparables a la salud. Por ello, aplíquelo con mascarillas y antiparras adecuadas, en ambientes ventilados y fuera del alcance de los niños.

Consideraciones

Los valores informados sobre el rendimiento y secado, pueden ser distintos a los indicados, debido a las características de la superficie, espesores de película, y las condiciones climáticas de aplicación; así también el color puede verse afectado por la luminosidad y el perfil de rugosidad de la superficie, pudiendo haber leves diferencias entre partidas, de acuerdo a tolerancias establecidas internacionalmente, y los colores de las cartillas son las representaciones más cercanas posibles, por este motivo verifique siempre que los envases sean del mismo lote de fabricación, si no lo son, mézclelos para obtener un color uniforme.

Siempre haga pruebas del color antes de aplicar la pintura sobre el total de la superficie, así verificará que el color sea el que usted eligió.

Nota

Las indicaciones que figuran en esta hoja técnica están basadas en ensayos normalizados y experiencias de terreno que respaldan técnicamente este producto. Sin embargo, dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación, de almacenamiento o de servicio del producto, no nos corresponde responsabilidad alguna por resultados deficientes que puedan obtenerse en cada caso particular. Por lo anterior, escapan de nuestra responsabilidad problemas de rendimientos, desempeño o cualquier daño accidental o consecuencial que pueda derivarse del uso inadecuado del producto. Este producto podrá estar sujeto a modificaciones en el tiempo, de acuerdo al avance y desarrollo de la tecnología. Nos reservamos el derecho de cambiar cualquiera de estos datos técnicos sin previo aviso.