



TITANIUM NM

ACABADO UNIFORMADOR

FICHA TÉCNICA

Descripción del producto

Producto para promover un acabado uniforme entre el área repintada y la pintura original del vehículo

Usos recomendados

Es recomendado para retoques puntuales en el proceso de repinte de vehículos o en la industria original. Evita la aparición de bordes de pulverización y permite que se difumine el Clear usado en el retoque con la pintura original del vehículo promoviendo un acabado totalmente uniforme.

Propiedades

Propiedad	Descripción
Densidad	3.2 -3.5 kg/gl
Formato	Gl-1/4 gl

Preparación

Se recomienda mantener un radio de 1 cm de área matizada sin aplicar Clear y extender el Acabado Uniformador en un radio de 1 cm adicional al área matizada, exactamente sobre la pintura original.

Generalmente, los técnicos en pintura automotriz usan una mano concentrada de Clear sobre el área del retoque de color, una segunda mano de Clear diluido en un área más extendida para ir disminuyendo los espesores y sobre esta última se aplica el Acabado Uniformador

Aplicación

5° - 25°C y Bajo 80% Humedad relativa

Herramientas de aplicación	Pistola con aire , gravedad y succión
Dilución	No requiere
Viscosidad de aplicación	10 segundos Copa Ford N°\$



TITANIUM NM

ACABADO UNIFORMADOR

Para una buena aplicación, elegir el tamaño adecuado de la boquilla y la presión, verificando que la línea esté libre de contaminantes.

Pistola	Boquilla	Presión psi
Convencional	0.5 – 2.0	35-45
HVLP	0.5 – 2.0	25-30

Almacenaje

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Mantener los envases en un espacio seco, fresco, bien ventilado y mantenerlos perfectamente cerrados.

Tiempo de vida de almacenaje a 10-30°C y H.R. menor a 80%.: 12 meses

Salud y Seguridad

Los componentes de este producto son inflamables. Su inhalación prolongada produce daños irreparables a la salud. Por ello, aplíquelo con mascarillas y antiparras adecuadas, en ambientes ventilados y fuera del alcance de los niños.