LACA MADERA BASE AGUA

FICHA TÉCNICA

Descripción del producto

Laca formulada con resinas acrílicas de alta dureza, baja viscosidad, rápido secado y buen brillo; se ha diseñado para su aplicación con brocha.

Usos recomendados

Se emplea para Lacar y terminar muebles de madera para interiores, que hayan sido previamente sellados con selladores base agua; como mesas, sillas, escritorios, closets, artículos deportivos, marcos de ventanas y puertas; de madera sólida, tableros de madera tipo finger Joint, tableros de partículas enchapados y tableros de fibra como los de M.D.F.

Propiedades

Propiedad	Descripción
Naturaleza Química	Acrílica Pura
Color	Incoloro y transparente
VOC	≤80 gr./litro.
Terminación	Brillante
Diluyente	Agua potable
Rendimiento teórico	15-20 m²/gl/ 1 mils película seca.
Condiciones de Aplicación	Sobre 10°C y Bajo 60% Humedad relativa
Herramientas de aplicación	Brocha
Dilución	Hasta un 5 % para brocha.
Número de capas	3 – 4 manos
Secado tacto	10-15 minutos
Secado para lijar y repintar	1-2 horas
Secado final	4 horas
Formato	¼ galón

Preparación de superficie

La madera deberá estar seca, con un contenido de humedad de ± 12 %, sellada, suavizada, y libre de polvo y suciedades. Se aplicará la Laca sin dilución, 3-4 manos cruzadas son suficientes para obtener un acabado de alto brillo.
La madera podrá teñirse previamente con tintas base agua, para después aplicar el Sellador y la Laca,
Para mejorar el brillo final, deberá lijarse entre manos con papel grano 360. El brillo final dependerá del número de manos que apliquemos.

Almacenaje

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones por defecto son mantener los envases en un espacio seco, fresco, y bien ventilado. Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados.

Tiempo de vida de almacenaje a 10-30ºC y H.R. menor a 80%.: **3 años**

Salud y Seguridad

Los componentes de este producto no son inflamables, y respetan el Medio Ambiente y a las Personas

Nota

Las indicaciones que figuran en esta hoja técnica están basadas en ensayos normalizados y experiencias de terreno que respaldan técnicamente este producto. Sin embargo, dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación, de almacenamiento o de servicio del producto, no nos corresponde responsabilidad alguna por resultados deficientes que puedan obtenerse en cada caso particular. Por lo anterior, escapan de nuestra responsabilidad problemas de rendimientos, desempeño o cualquier daño accidental o consecuencial que pueda derivarse del uso inadecuado del producto. Este producto podrá estar sujeto a modificaciones en el tiempo, de acuerdo con el avance y desarrollo de la tecnología. Nos reservamos el derecho de cambiar cualquiera de estos datos técnicos sin previo aviso.