



FICHA TÉCNICA

Descripción del producto

Producto formulado con resinas alquídicas modificadas con aceite, de excelente poder cubridor y de buen comportamiento en interiores.

Usos recomendados

Se emplea para proteger muros interiores alisados con Pasta para Muros, enlucidos con Yeso y de Yeso Cartón. En especial sobre cielos, en el sentido que la película del óleo opaco es capaz de tapar las típicas manchas o aureolas originadas por goteras, el calor de las ampollitas, y los clásicos puentes térmicos.

Sobre estuco, hormigón, ladrillos, y fibrocemento, debe sellarse la superficie previamente con un Sellador Acrílico incoloro o dos manos de Látex Pajarito para evitar el contacto de la película de óleo con las sales alcalinas, y evitar así la saponificación de la película de la pintura.

Propiedades

Propiedad	Descripción
Naturaleza química	Alquídico modificado.
Color	Según cartilla
Terminación	Opaco
Diluyente	Aguarrás mineral
Rendimiento teórico	40+/- 5 m ² por galón dependiendo del grado de absorción, rugosidad y espesor de película.
Formato	Galón y tineta (4 galones).
Herramientas de aplicación	Brocha y Rodillo.
Dilución	¼ litro de aguarrás mineral por galón para brochas y rodillos.
Número de manos	2 manos para interior.
Tiempos de aplicación	Sobre 10°C y Bajo 60% Humedad relativa
Secado tacto	4 horas
Secado repintado	12 -16 horas
Secado final	7 - 10 días



Preparación de superficie

Sobre superficies interiores cementicias alcalinas, como los estucos, fibrocemento y hormigón celular, deben estar fraguados, secos, libres de sales, polvo y suciedades, y selladas con 2 manos de Sellador Acrílico Incoloro, para evitar el contacto de la película de óleo con las sales alcalinas de éstos materiales.

Si se emplea sobre Yeso en interiores, deberá estar sellado con una mano de Sellador Acrílico Incoloro, antes de aplicar el Óleo Opaco CP-70

Sobre Yeso Cartón se puede aplicar directamente sobre ella, como así también sobre superficies empastadas.

Aplicación

Aplique el producto sobre sustratos secos cuando las temperaturas del aire y la superficie estén entre 10° y 30°C, con 60% H.R, 3°C por sobre el punto de rocío y que éstas permanecerán bajo estas condiciones, durante al menos 2 días después de la aplicación.

Advertencia

No debe aplicarse sobre papeles interiores que estén plastificados, como tampoco sobre plásticos denominados como "papeles", la pintura queda mal adherida, y puede desprender el papel.

Sobre superficies lisas recomendamos aplicar la pintura con rodillos de pelo corto, y sobre superficies rugosas o texturada, con rodillos de pelo largo.

Almacenaje

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones son mantener los envases en un espacio seco, fresco y bien ventilado. Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados.

Tiempo de vida de almacenaje a 10-30°C y H.R. menor a 80%.: **24 meses**



Salud y Seguridad

Los componentes de este producto son inflamables. Su inhalación prolongada produce daños irreparables a la salud. Por ello, aplíquelo con mascarillas y antiparras adecuadas, en ambientes ventilados y fuera del alcance de los niños.

Consideraciones

Los valores informados sobre el rendimiento y secado, pueden ser distintos a los indicados, debido a las características de la superficie, espesores de película, y las condiciones climáticas de aplicación; así también el color puede verse afectado por la luminosidad y el perfil de rugosidad de la superficie, pudiendo haber leves diferencias entre partidas, de acuerdo a tolerancias establecidas internacionalmente y los colores de las cartillas son las representaciones más cercanas posibles, por este motivo verifique siempre que los envases sean del mismo lote de fabricación, si no lo son, mézclelos para obtener un color uniforme. Siempre haga pruebas del color antes de aplicar la pintura sobre el total de la superficie, así verificará que el color sea el que usted eligió.

Nota

Las indicaciones que figuran en esta hoja técnica están basadas en ensayos normalizados y experiencias de terreno que respaldan técnicamente este producto. Sin embargo, dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación, de almacenamiento o de servicio del producto, no nos corresponde responsabilidad alguna por resultados deficientes que puedan obtenerse en cada caso particular. Por lo anterior, escapan de nuestra responsabilidad problemas de rendimientos, desempeño o cualquier daño accidental o consecuencial que pueda derivarse del uso inadecuado del producto. Este producto podrá estar sujeto a modificaciones en el tiempo, de acuerdo al avance y desarrollo de la tecnología. Nos reservamos el derecho de cambiar cualquiera de estos datos técnicos sin previo aviso.