



# PASTA MURO CE-701

## FICHA TÉCNICA

---

### Descripción del producto

Producto de alta viscosidad, de aspecto pastoso y base agua, para alisar superficies Estucadas, Yeso, y Yeso-Cartón.

### Usos recomendados

Se emplea para alisar superficies Estucadas, Enyesadas, y de Yeso Cartón, como la Volcanita, Gyplac, y Knauf, para tapar las cabezas de los clavos o tornillos de fijación, y así obtener terminaciones lisas cuando se aplican sobre ella, látex y esmaltes al agua.

No debe emplearse para tapar grietas, hoyos y defectos de plomada. Estas deben ser tapadas con yeso, o morteros rápidos.

Resiste la humedad en baños, cocinas, y exteriores de los cielos de los balcones, pero sobre estucos exteriores, solo en regiones con menos de 250 mm de agua caída por año, y lejos del mar, debiéndose cubrir solo con esmaltes al agua.

Para exteriores lluviosos o cercamos al mar, recomendamos productos cementicios, como Base Coat Soquina, que se puede aplicar hasta 3 mm de espesor, siendo este tipo de productos, ideales para mejorar los defectos de la superficie.

## Propiedades

---

Propiedad	Descripción
Naturaleza química	Acrílica modificada.
Nº componentes	Uno.
Color	Blanco.
Terminación	Mate.
Diluyente	Agua Potable.
Rendimiento teórico	1,0-1,6 kg/m <sup>2</sup> /mano dependiendo del grado de absorción, rugosidad y espesor de película.
Condiciones de Aplicación	Sobre 10°C y Bajo 60% Humedad relativa
Herramientas de aplicación	Llana metálica y Espátula.
Dilución	No requiere, debe aplicarse tal cual viene en su envase.



# PASTA MURO CE-701

---

Número de capas	1 – 2
Secado tacto	1 hora
Secado para lijar y re empastar	1 - 4 horas
Secado final para pintar	24 horas
Formato	Galón (6 kg) y tineta (24 kg)

---

## Preparación de superficie

---

Las superficies estucadas deben estar fraguadas, secas, libres de sales, polvo y suciedades, dos manos con llana metálica serán suficientes para alisar superficies interiores, con un lijado entre ellas.

Sobre Yeso Cartón, deberá hacerse invisible la unión previamente aplicando Yeso sobre ella, o las pastas en base a Yeso que ofrecen los fabricantes de las placas, para posteriormente enguincharla; después aplicar la pasta sobre toda la superficie, para evitar así ver las fibras del papel.

Sobre Yeso, recomendamos sellarlo con una sola mano de Sellador Acrílico Incoloro, diluido con un ½ litro de agua por galón, para no dificultar su aplicabilidad, debido a que este material es muy absorbente, lo que origina que, durante la aplicación de la pasta, el Yeso absorbe el agua de la pasta, secándola, dificultando su aplicabilidad.

Antes de aplicar la pintura, recomendamos lijar la pasta con grano 120.

## Almacenaje

---

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones por defecto son mantener los envases en un espacio seco, fresco, y bien ventilado. Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados.

**Tiempo de vida de almacenaje a 10-30°C y H.R. menor a 80%.:** 24 meses

## Salud y Seguridad

---

Los componentes de este producto no son inflamables, y respetan el Medio Ambiente y a las Personas.

## Nota

---



## PASTA MURO CE-701

Los valores informados sobre el rendimiento y secado pueden ser distintos a los indicados, debido a las características de la superficie, espesores de película, y las condiciones climáticas de aplicación.

Las indicaciones que figuran en esta hoja técnica están basadas en ensayos normalizados y experiencias de terreno que respaldan técnicamente este producto. Sin embargo, dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación, de almacenamiento o de servicio del producto, no nos corresponde responsabilidad alguna por resultados deficientes que puedan obtenerse en cada caso particular. Por lo anterior, escapan de nuestra responsabilidad problemas de rendimientos, desempeño o cualquier daño accidental o consecuencial que pueda derivarse del uso inadecuado del producto. Este producto podrá estar sujeto a modificaciones en el tiempo, de acuerdo con el avance y desarrollo de la tecnología. Nos reservamos el derecho de cambiar cualquiera de estos datos técnicos sin previo aviso.