

FICHA TÉCNICA

Descripción del producto

Pasta de un componente, para alisar pequeños defectos de desnivel o de aspereza.

Usos recomendados

Sólo para piscinas estucadas, aplicable en espesores de hasta 1.00 mm, entre capas de pinturas.

Propiedades

Propiedad	Descripción
Colores	Blanco, Gris Agua, y Celeste Agua
Diluyente	AL-100 <Aguarrás Mineral> sólo lavado equipos
Rendimiento teórico	1 – 1,5 m ² por kg, para un espesor de 0.50 a 1.00 mm
Formato	2kg - 7 kg

Preparación de Superficies

Sobre el área a reparar, aplique primero una mano de la pintura que ha elegido para pintar su piscina (Plastipiscina 33, Plastipiscina 33 Agua o Súper Caucho), y 12 a 24 horas después, aplique la Pasta PP-77, con una llana metálica sobre la superficie, y 12 a 24 horas después, suavice con lija 100-120, hasta lograr la terminación deseada, elimine totalmente el polvillo, para después aplicar la pintura para piscinas que eligió.

Consideraciones al aplicar

El producto no debe ser aplicado directamente sobre la superficie estucada, debiendo quedar siempre entre capas de pinturas.

No aplique la pasta a pleno sol, y cuide que los regadores no la mojen, antes de su secado total.

No es para reparar grietas y fisuras, esto debe hacerse con productos cementicios, solo es para maquillar desniveles de capas de pintura.

No exceda el espesor de 1,0 mm, si lo hace y pinta sobre la pasta, puede craquelarse o ampollarse.

No debe ser aplicada en toda la superficie de la piscina, sino que sólo en zonas en que se requiera emparejar la superficie debido a desniveles.

Almacenaje

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones por defecto son mantener los envases en un espacio seco, fresco, y bien ventilado, alejados de toda fuente de ignición y calor. Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados.

Tiempo de vida de almacenaje a 20 °C: 24 meses.

Salud y Seguridad

Este producto es sólo para uso profesional. Los aplicadores y operarios deberán estar capacitados y contar con el equipo para mezclar, agitar y aplicar las pinturas correctamente. Los aplicadores deberán utilizar equipos de protección personal adecuados. Las indicaciones que figuran en esta hoja técnica están basadas en ensayos normalizados y experiencias de terreno que respaldan técnicamente este producto. Sin embargo, dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación, de almacenamiento o de servicio del producto, no nos corresponde responsabilidad alguna por resultados deficientes que puedan obtenerse en cada caso particular. Por lo anterior, escapan de nuestra responsabilidad problemas de rendimientos, desempeño o cualquier daño accidental o consecuencial que pueda derivarse del uso inadecuado del producto. Este producto podrá estar sujeto a modificaciones en el tiempo, de acuerdo con el avance y desarrollo de la tecnología. Nos reservamos el derecho de cambiar cualquiera de estos datos técnicos sin previo aviso.