



PUENTE ADHERENTE

FICHA TÉCNICA

[Haga click aquí para ver el video de aplicación y uso](#)

Descripción del producto

El Puente Adherente Chilcorrofin está diseñado para mejorar la adherencia entre el estuco original de la piscina y el revestimiento Super Pool. Presenta una alta adherencia en superficies cementicias, es de rápida aplicación y alto rendimiento. Es un producto mono-componente lo que facilita su aplicación. Con Puente adherente Chilcorrofin se garantiza que la aplicación del revestimiento final tenga una gran adherencia al sustrato base y evite el desprendimiento, extendiendo su vida útil.

Usos recomendados

El Puente Adherente Chilcorrofin está recomendado para preparar el sustrato base antes de aplicar un revestimiento de terminación, este producto puede aplicarse en piscinas de hormigón (nuevas y antiguas), estanques de hormigón y renovación de pisos continuos.

Propiedades

Propiedad	Descripción
Naturaleza Química	Cementicio
Colores	Blanco
Terminación	Mate, presenta superficie áspera
Diluyente	Agua
Rendimiento teórico	40+/-3 m2/saco de 25 kg
Formato	Saco de 25 kilos
Herramientas de aplicación	Brocha, rodillo o escobillón.
Dilución	12 a 15 litros de agua por saco de 25 kg, de pendiendo de la consistencia final que se desee.
Número de capas	1
Secado para repintar	No se pinta ni requiere segunda aplicación
Secado final	4 horas en verano y 12 horas en invierno. Evitar aplicar a temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 35°C

Preparación de Superficies

Para superficies nuevas el producto se debe aplicar directamente, asegurando que el estuco esté completamente fraguado.

Para piscinas antiguas, se debe eliminar cualquier resto que sea distinto al sustrato original (pinturas, revestimientos, pegamentos, polvo, grasas, suciedad en general), posteriormente se debe realizar el punteo (5 puntos por cada 25 cm²) y lavar completamente la superficie para eliminar polvo depositado en el sustrato. Se debe aplicar sobre sustratos húmedos (siempre evitando excesos de agua).

Aplicación

Para un saco de 25 kg se deben agregar entre 12 litros de agua. Agregar hasta 3 litros extra si lo requiere. Con un agitador eléctrico comenzar a mezclar a medida que se va agregando el agua. El agua debe incorporarse de manera gradual, es decir primero partir con la mitad del agua y luego ir agregando de a poco hasta lograr la consistencia deseada (se recomienda una consistencia tipo yogurt batido), siempre agitando con el mezclador.

Humedecer la superficie sin sobre excesos de agua y con brocha, rodillo o escobillón aplicar una capa sobre toda la superficie.

Tener las precauciones de aplicar el producto con temperaturas entre 5°C y 35°C.

El tiempo de secado dependerá de la estación del año, en invierno el secado es de aproximadamente 4 horas y en invierno de 12 horas.

Consideraciones

- Utilice sólo agua como diluyente y las cantidades indicadas en cada paso.
- Siga fielmente las instrucciones del saco y el modo de uso.
- Use buzo desechable blanco, máscara para solventes, guantes de hule de uso industrial, zapatos de seguridad y anteojos de seguridad para aplicar el producto.
- Durante su aplicación, apague o cierre los regadores del jardín si los hay.
- Aleje los componentes de la aplicación lejos de fuego y focos de calor.
- Mantenga el revestimiento y sus componentes de aplicación siempre lejos del alcance de los niños.

Hay que considerar que la dilución excesiva del material puede afectar el espesor del revestimiento, apariencia y rendimiento.

Mantenición del agua

Para mantener el agua sanitizada de la piscina, debe lograr un contenido de Cloro Activo de 1.0-1.5 ppm, un pH entre 7.2-7.6, junto con filtrarla durante 4-6 horas diarias, la alcalinidad del agua debe mantenerse entre los rangos de 80-120ppm y la dureza entre 200-400ppm dependiendo del volumen del agua y del caudal de la bomba.

Almacenaje

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones por defecto son mantener los envases en un espacio seco, fresco, y bien ventilado, alejados de toda fuente de ignición y calor. Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados.

Tiempo de vida de almacenaje a 20 °C: 6 meses.

Salud y Seguridad

Este producto es sólo para uso profesional. Los aplicadores y operarios deberán estar capacitados y contar con el Equipo de Protección Personal para mezclar, agitar y aplicar las pinturas correctamente. Los aplicadores deberán utilizar equipos de protección personal adecuados.

Nota

Los valores informados sobre el rendimiento y secado pueden ser distintos a los indicados, debido a las características de la superficie, espesores de película, y las condiciones climáticas de aplicación; así también el color bajo el agua se verá distinto al mostrario, pudiendo verse afectado por la luminosidad, la profundidad, y el perfil de rugosidad de la superficie. También puede haber leves diferencias entre partidas, de acuerdo con tolerancias establecidas internacionalmente, y los colores de las cartillas son las



representaciones más cercanas posibles, por este motivo verifique siempre que los envases sean del mismo lote de fabricación, si no lo son, mézclelos para obtener un color uniforme. Siempre haga pruebas del color antes de aplicar la pintura sobre el total de la superficie, así verificará que el color sea el que usted eligió.

Las indicaciones que figuran en esta hoja técnica están basadas en ensayos normalizados y experiencias de terreno que respaldan técnicamente este producto. Sin embargo, dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación, de almacenamiento o de servicio del producto, no nos corresponde responsabilidad alguna por resultados deficientes que puedan obtenerse en cada caso particular. Por lo anterior, escapan de nuestra responsabilidad problemas de rendimientos, desempeño o cualquier daño accidental o consecuencial que pueda derivarse del uso inadecuado del producto. Este producto podrá estar sujeto a modificaciones en el tiempo, de acuerdo con el avance y desarrollo de la tecnología. Nos reservamos el derecho de cambiar cualquiera de estos datos técnicos sin previo aviso.