



REVOQUE ORGÁNICO

Grano azúcar - Exterior

FICHA TÉCNICA

Descripción del producto

Revestimiento Texturado formulado con resinas acrílicas base solvente, pigmentos, y partículas de cuarzo del tamaño "grano azúcar", con y sin mica, de gran resistencia en exteriores, en especial para muros y fachadas de edificios y viviendas.

Revoque Orgánico permite cubrir imperfecciones de la superficie, entregando una terminación altamente decorativa, entregando a su vez una excelente estabilidad a la intemperie y a la luz solar.

Revoque orgánico ha sido formulado para entregar una alta impermeabilidad e hidrorrepelencia. Contiene biocidas, que son un buen co-ayudante, para prevenir la proliferación de algas y hongos sobre la superficie de la pintura, gracias a su eficaz ingrediente de última generación, logrando así un espacio de control de contaminantes indeseables para la salud.

Revoque orgánico es de rápido secado, resistiendo bajas temperaturas y soporta lluvias después de 24 horas.

Usos recomendados

Se emplea para revestir y texturar superficies Estucadas, Hormigón, y Fibrocemento, para proteger, enlucir, y embellecer los exteriores de edificios y casas.

Propiedades

Propiedad	Descripción
Naturaleza Química	Resina acrílica.
Color	A pedido.
Terminación	Satinado-Texturado.
Diluyente	AL-100 o Aguarrás mineral para lavado de equipos
Rendimiento teórico	Grano azúcar, con y sin mica, $\pm 1.8-2.0 \text{ kg/m}^2$.
Condiciones de Aplicación	Entre 10 - 30°C superficie y Bajo 80% Humedad relativa.



REVOQUE ORGÁNICO

Grano azúcar - Exterior

Herramientas de aplicación	de	Llana metálica y platacho de madera.
Dilución		No requiere.
Número de capas		2 manos.
Secado tacto		3-6 horas, dependiendo de la carga.
Secado 2 mano		8-12 horas
Secado final		14-21 días
Formato		Tineta con 24 kilos y tambores con 250 kilos.

Preparación de superficie

Las superficies deben estar totalmente lisas <aplomadas>, aplicándose primero una mano del Acondicionador Orgánico de Sipa, para después aplicar con una llana metálica, una mano del Revoque Orgánico, y después una segunda mano del Revoque, con o sin mica, pudiéndose dibujar con un platacho de madera. Es importante no abusar de la llana metálica sobre un mismo lugar, debido a que el cuarzo se "quema", dejando unas manchas grises.

Estuco.

La superficie debe estar fraguada durante 28 días, seca, libre de sales y membranas de curado, y totalmente lisas, y si no lo están, deberán ser reparadas con productos cementicios, que de no hacerse se notarán manchas debido a las sombras por el desnivel. Se aplicará previamente al Revoque, una mano de Acondicionador Orgánico de Sipa <no Látex y Pastas para Muros>, que actúa como sello y puente adherente, y 6 a 12 horas después la Textura.

Las sales de fraguado deberán eliminarse sólo con hidrolavado de la superficie.

Fibrocemento.

La superficie debe estar seca, libre de polvo y suciedades. Se aplicará previamente al Revoque, una mano de Acondicionador Orgánico de Sipa (no Látex y Pastas para Muros), que actúa como sello y puente adherente, y 6 a 12 horas después la Textura.

Hormigón.

La superficie debe estar fraguada durante 28 días, secas, libres de sales, membranas de curado y desmoldantes, y totalmente lisas, y si no lo están, deberán ser reparadas con productos cementicios, que de no hacerse se notarán manchas debido a las sombras por el desnivel. Se aplicará previamente al Revoque, una mano Acondicionador Orgánico de Sipa (no Látex y Pastas para Muros), que actúa como sello y puente adherente, y 6 a 12 horas después la Textura.

Las sales de fraguado deberán eliminarse sólo con hidrolavado de la superficie.



REVOQUE ORGÁNICO

Grano azúcar - Exterior

Para las grandes áreas, antes de aplicar la Textura, deberán diseñarse canterías, para que no se noten las uniones y pegas, las que no podrán excederse más allá de ± 3 metros entre ellas, y aplicar siempre en paños completos, y si son Texturas de color, asegúrese que sean del mismo lote, para que no haya diferencias de tono.

Si los muros están pintados, eliminar los grafitis, y toda pintura suelta y en mal estado, lijándola, para quedar una superficie opaca y rugosa, para que la textura adhiera.

Advertencia

No aplicar este producto sobre Sistema EIFS /SATE. Los productos base solvente destruyen el poliestireno expandido.

No deberá aplicarse sobre Yeso.

Almacenaje

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones por defecto son mantener los envases en un espacio seco, fresco, y bien ventilado. Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados.

Tiempo de vida de almacenaje a 10-30°C y H.R. menor a 80%.: **24 meses**

Salud y Seguridad

Los componentes de este producto son inflamables. Su inhalación prolongada produce daños irreparables a la salud. Por ello, aplíquelo con mascarillas y antiparras adecuadas, en ambientes ventilados y fuera del alcance de los niños.

Este es un producto que contiene componentes orgánicos, debe evitarse la inhalación frecuente del vapor o niebla pulverizada. Cuando se aplica el producto en espacios cerrados, debe facilitarse ventilación forzada, acompañada de la adecuada protección respiratoria, de la piel y ojos.



REVOQUE ORGÁNICO

Grano azúcar - Exterior

Consideraciones

Los valores informados sobre el rendimiento y secado, pueden ser distintos a los indicados, debido a las características de la superficie, espesores de película, y las condiciones climáticas de aplicación; así también el color puede verse afectado por la luminosidad y el perfil de rugosidad de la superficie, pudiendo haber leves diferencias entre partidas, de acuerdo a tolerancias establecidas internacionalmente, y los colores de las cartillas son las representaciones más cercanas posibles, por este motivo verifique siempre que los envases sean del mismo lote de fabricación, si no lo son, mézclelos para obtener un color uniforme.

Siempre haga pruebas del color antes de aplicar la pintura sobre el total de la superficie, así verificará que el color sea el que usted eligió.

Nota

Las indicaciones que figuran en esta hoja técnica están basadas en ensayos normalizados y experiencias de terreno que respaldan técnicamente este producto. Sin embargo, dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación, de almacenamiento o de servicio del producto, no nos corresponde responsabilidad alguna por resultados deficientes que puedan obtenerse en cada caso particular. Por lo anterior, escapan de nuestra responsabilidad problemas de rendimientos, desempeño o cualquier daño accidental o consequential que pueda derivarse del uso inadecuado del producto. Este producto podrá estar sujeto a modificaciones en el tiempo, de acuerdo con el avance y desarrollo de la tecnología. Nos reservamos el derecho de cambiar cualquiera de estos datos técnicos sin previo aviso.