



## FICHA TÉCNICA

---

### Descripción del producto

Sellador formulado con Nitrocelulosa modificada, de alto sólido, mediana viscosidad, rápido secado, gran capacidad de sellado, fácil de lijar y de terminación satinada. Características de gran importancia para la aplicación Industrial, en sistemas continuos, como Cortina, Pistola y Rodillo.

### Usos recomendados

Se emplea para sellar muebles de madera para interiores, que hayan sido previamente lijados; como mesas, sillas, escritorios, closets, artículos deportivos, marcos de ventanas y puertas; de madera sólida, tableros de madera tipo finger joint, tableros de partículas enchapados, y tableros de fibra como los de M.D.F.

La madera sellada presenta siempre un mejor acabado final y una gran estabilidad dimensional, aspecto importante para el buen trabajo de cajones, puertas y ventanas.

Por las características de su formulación y fabricación, se puede emplear también como producto de terminación satinada, dando un hermoso acabado de aspecto encerado.

## Propiedades

---

Propiedad	Descripción
Naturaleza Química	Nitrocelulosa Modificada
Color	Incoloro y transparente
Terminación	Satinado
Diluyente	LM-100 Verano, y PA-100 Invierno
Rendimiento teórico	30 m <sup>2</sup> /gal/ 1 mils película seca.
Formato	galón, tineta (5 galones)
Sku	46345401 galón, 46345405 tineta



## Preparación de superficie

---

La madera deberá estar seca, con un contenido de humedad de un 12%, lijada y libre de polvo suciedades. Si su aplicación es con pistola o muñequilla, se diluirá un 0.5-1.0 litro por galón con el Diluyente correspondiente, según las condiciones climáticas existentes. Dos manos cruzadas son suficientes para obtener un buen sellado de la superficie, la que deberá suavizarse una hora después con papel lija grano 360, con el objeto de eliminar la fibra levantada, que dependerá del tipo de madera.

Si se quiere una terminación satinada, aplique finalmente una mano adicional del mismo Sellador.

## Aplicación

---

Condiciones de Aplicación	Sobre 10°C y Bajo 80% Humedad relativa
Herramientas de aplicación	Pistola, Cortina, Rodillo y Muñequilla
Dilución	0.5-1.0 litro por galón para Pistola y Muñequilla.
Número de capas	2-3 manos

---

## Tiempos de Secado 20°C, 60 % humedad relativa, 50 um espesor húmedo

---

Secado tacto	10-15 minutos
Secado para lijar y repintar	45-60 minutos
Secado final para suavizar	2 horas

---

## Almacenaje

---

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones por defecto son mantener los envases en un espacio seco, fresco, y bien ventilado. Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados.

**Tiempo de vida de almacenaje a 10-30°C y H.R. menor a 80%.: 12 meses**



## Salud y Seguridad

---

Los componentes de este producto son inflamables. Su inhalación prolongada produce daños irreparables a la salud. Por ello, aplíquelo con mascarillas y antiparras adecuadas, en ambientes ventilados y fuera del alcance de los niños.

### **Nota**

Las indicaciones que figuran en esta hoja técnica están basadas en ensayos normalizados y experiencias de terreno que respaldan técnicamente este producto. Sin embargo, dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación, de almacenamiento o de servicio del producto, no nos corresponde responsabilidad alguna por resultados deficientes que puedan obtenerse en cada caso particular. Por lo anterior, escapan de nuestra responsabilidad problemas de rendimientos, desempeño o cualquier daño accidental o consecuencial que pueda derivarse del uso inadecuado del producto. Este producto podrá estar sujeto a modificaciones en el tiempo, de acuerdo al avance y desarrollo de la tecnología. Nos reservamos el derecho de cambiar cualquiera de éstos datos técnicos sin previo aviso.