



## FICHA TÉCNICA

---

### Descripción del producto

Están formuladas en base a distintos pigmentos de color, de rápido secado, excelente penetración, y de gran fuerza de teñido.

Se adsorben sobre la madera diferenciando y acentuando la veta de ella, destacando por este motivo sus características naturales.

### Usos recomendados

Se emplean para teñir maderas naturales y tableros enchapados, antes de lacar o barnizar, con el objeto de modificar el color de la madera, asemejándose por este motivo a otras maderas. A modo de ejemplo, el Pino Radiata, que tiene un color amarillento con poca diferenciación de la veta, puede adquirir un hermoso color similar a las maderas cafesosas.

## Propiedades

---

Propiedad	Descripción
Naturaleza Química	Colorantes disueltos en solventes.
Color	Caoba, Cherry, Encina, Pino cerezo, Nogal, Roble
Diluyente	PA-100
Rendimiento teórico	6-8 m <sup>2</sup> /litro/mano.
Formato	¼ galón - galón

---

## Preparación de superficie

---

La tinta deberá aplicarse sobre la madera seca y limpia tal cual viene en su envase, con pistola, brochas, o muñequilla. Una sola mano será suficiente para que adquiera el color elegido. Si es con muñequilla y brochas, presiónela cuidadosamente, y aplíquela en el mismo sentido de la veta, para obtener así una aplicación pareja. Se podrá aplicar una segunda mano, sólo en el caso que se quiera intensificar el color. Así también, si se quiere rebajar la intensidad del color, se pueden diluir con diluyente PA-100.



Sobre superficies mayores a un metro cuadrado, es conveniente aplicar la tinta con brocha o pistola, y luego “huaipear” suavemente para emparejarla. Si la superficie tiene molduras, sugerimos aplicar la tinta en una primera etapa sólo sobre ellas, y posteriormente sobre el resto de la superficie. Si han quedado diferencias de tonalidades, por traslapos o producto de una aplicación dispereja después de este proceso; se pueden corregir frotando suavemente sobre la superficie con un huaipe embebido con diluyente PA-100, emparejando así el color sobre el total de la madera.

La intensidad del tono final que obtendremos, es el resultado de la participación de las siguientes variables, además del color propio de la Tinta.

- 1.- Color y tipo de Madera.
- 2.- Forma de aplicarla: Pistola, Brocha, Huaipe, Inmersión, etc.
- 3.- Cantidad de Tinta aplicada.
- 4.- Adsorción de la madera.
- 5.- Brillo de la terminación final sobre ella.

Las tres primeras variables, intervienen significativamente en la cantidad de Tinta que es adsorbida por la Madera. Respecto a la última, mientras más alto sea el brillo, más oscuro será el color final que percibiremos.

Por las variables indicadas, el color final de la madera teñida que percibimos, puede ser diferente entre partidas de la misma Tinta.

Una vez teñida la superficie, deberá Sellarse para luego aplicar como terminación, Laca Px, Laca al agua, o Poliuretanos transparentes.

## Aplicación

<b>Condiciones de Aplicación</b>	Sobre 10°C y Bajo 80% Humedad relativa
<b>Herramientas de aplicación</b>	Pistola, muñequilla, y brocha.
<b>Dilución</b>	No requiere
<b>Número de capas</b>	1 o 2 dependiendo de la intensidad del teñido



## Tiempos de Secado 20°C, 60 % humedad relativa.

Secado tacto	2 - 5 minutos
Secado para sellar	15 -20 minutos
Secado final	20 min.

## Almacenaje

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones por defecto son mantener los envases en un espacio seco, fresco, y bien ventilado. Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados.

**Tiempo de vida de almacenaje a 10-30°C y H.R. menor a 80%.: 24 meses**

## Salud y Seguridad

Los componentes de este producto son inflamables. Su inhalación prolongada produce daños irreparables a la salud. Por ello, aplíquelo con mascarillas y antiparras adecuadas, en ambientes ventilados y fuera del alcance de los niños.

### Nota

Las indicaciones que figuran en esta hoja técnica están basadas en ensayos normalizados y experiencias de terreno que respaldan técnicamente este producto. Sin embargo, dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación, de almacenamiento o de servicio del producto, no nos corresponde responsabilidad alguna por resultados deficientes que puedan obtenerse en cada caso particular. Por lo anterior, escapan de nuestra responsabilidad problemas de rendimientos, desempeño o cualquier daño accidental o consecuencial que pueda derivarse del uso inadecuado del producto. Este producto podrá estar sujeto a modificaciones en el tiempo, de acuerdo al avance y desarrollo de la tecnología. Nos reservamos el derecho de cambiar cualquiera de estos datos técnicos sin previo aviso.