



FICHA TÉCNICA

Descripción del producto

Revestimiento texturado, base agua, formulado con distintos tamaños de cuarzo, para obtener tres tamaños de granos, altamente decorativas y enmascaradoras de defectos superficiales. Su excelente comportamiento a los agentes climáticos, unido a sus buenas propiedades mecánicas de adherencia y dureza de su película, hacen de este revestimiento, una excelente alternativa arquitectónica, para cubrir grandes y pequeñas fachadas. Su campo de aplicación se extiende también al cubrimiento de superficies interiores, donde se requiere de un producto texturado armónico y elegante.

Usos recomendados

Se emplea para proteger y decorar muros alcalinos, como Estucos, Hormigón, Fibrocemento, y Ladrillos, para evitar los daños producidos por la intemperie, la lluvia y las heladas

Propiedades

Propiedad	Descripción
Naturaleza Química	Resina sintética .
Color	Blanco, colores a pedido
Terminación	Textura graneada G10, G25 y G30
Diluyente	Agua Potable sólo lavado equipos.
Rendimiento teórico	Grano Fino G10 ± 2.0 -2.5 kg/m ² . Grano Medio G25 ± 3.0 -3.5 kg/m ² . Grano Grueso G30 ± 4.5-5.0 kg/m ² .
Formato	Tineta con 24 kg y tambor con 250 kg



Preparación de superficie

Las superficies deben estar fraguadas, secas, libres de sales y totalmente lisas, y si no están, deberán ser reparadas con productos cementicios. Antes de aplicar las texturas debemos diseñar canterías para que no se noten las uniones y pegas, las que no podrán excederse más allá de ± 3 metros entre ellas, y aplicar siempre en paños completos, respetando las cantería, y si son texturas de color, asegúrese que sean del mismo lote, para que no haya diferencias de tono.

Se aplicará sobre toda la superficie a texturar, una sola mano de Sellante Acrílico de Sipa, para luego aplicar sobre él, la Textura Graneada con Rodillos, como así también Pistola.

Sobre el Fibrocemento, deberá eliminarse el polvo antes de aplicar el Sellador Fijador, para después aplicar la Textura Graneada, acusando las uniones con canterías pre-diseñadas. Sobre los Ladrillos de arcilla, deberán eliminarse las sales de fraguado, después de 30 días, lavando las superficies con agua a presión, luego aplicar el Sellante Acrílico, que actúa como sello y puente adherente.

Si se aplica con Rodillo, debe ser de pelo corto y sintético, debiendo "peinarse" hacia abajo en toda el área, con el objeto que la textura atrape menos suciedades.

La Textura Graneada, en sus diferentes granos, está diseñada para aplicar sobre ella pinturas de terminación, como los Látex Hidrorrepelente, el Extracubriente, y los esmaltes al agua, como el satinado y semibrillo.

Aplicación

Condiciones de Aplicación	Entre 10 -30°C superficie y Bajo 80% Humedad relativa
Herramientas de aplicación	Rodillo y Pistola según grano
Dilución	Nada, tal cual viene en el envase.
Número de capas	1 sola.

Consideraciones:

Producto no apto para aplicar sobre superficies Enyesadas y Empastadas.

Durante la aplicación no debe haber neblina ni amenaza de lluvia, la temperatura ambiente y la temperatura de la superficie, deben estar sobre 10 °C, y la humedad relativa del aire debe ser inferior al 80%.



TEXTURA GRANEADA

G10-G25-G30 Exterior-Interior

Se debe tener la precaución de no aplicar a pleno sol, y para esto recomendamos el uso de Malla Rachel para protegerse del viento y del calor excesivo.

Considerar que no debe llover 3 días antes de la aplicación y 7 días después de ser aplicado.

Nota.

Para la aplicación con pistolas de flujo continuo de aire, deben considerarse para efectos de las boquillas, los siguientes tamaños de los cuarzós.

Grano fino G-10, contiene partículas de tamaño ± 1.50 milímetros.

Grano medio, G-25, contiene partículas de tamaño ± 3.00 milímetros.

Grano grueso, G-30, contiene partículas de tamaño ± 3.50 milímetros.

Tiempos de Secado 20°C, 60 % Humedad Relativa,

Secado tacto	6-12 horas
Secado final	14-21 días

Almacenaje

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones por defecto son mantener los envases en un espacio seco, fresco, y bien ventilado. Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados.

Tiempo de vida de almacenaje a 10-30°C y H.R. menor a 80%.: 24 meses

Salud y Seguridad

Los componentes de este producto no son inflamables, respetan al medio ambiente y a las personas.

Este producto es sólo para uso profesional. Los aplicadores y operarios deberán estar capacitados y contar con el equipo para mezclar, agitar y aplicar las pinturas correctamente. Los aplicadores deberán utilizar equipos de protección personal adecuados.



TEXTURA GRANEADA

G10-G25-G30 Exterior-Interior

Los valores informados sobre el rendimiento y secado, pueden ser distintos a los indicados, debido a las características de la superficie, espesores de película, y las condiciones climáticas de aplicación; así también el color puede verse afectado por la luminosidad y el perfil de rugosidad de la superficie, pudiendo haber leves diferencias entre partidas, de acuerdo a tolerancias establecidas internacionalmente, y los colores de las cartillas son las representaciones más cercanas posibles, por este motivo verifique siempre que los envases sean del mismo lote de fabricación, si no lo son, mézclelos para obtener un color uniforme.

Siempre haga pruebas del color antes de aplicar la pintura sobre el total de la superficie, así verificará que el color sea el que usted eligió.

Nota

Las indicaciones que figuran en esta hoja técnica, están basadas en ensayos normalizados y experiencias de terreno que respaldan técnicamente este producto. Sin embargo, dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación, de almacenamiento o de servicio del producto, no nos corresponde responsabilidad alguna por resultados deficientes que puedan obtenerse en cada caso particular. Por lo anterior, escapan de nuestra responsabilidad problemas de rendimientos, desempeño o cualquier daño accidental o consecuencial que pueda derivarse del uso inadecuado del producto. Este producto podrá estar sujeto a modificaciones en el tiempo, de acuerdo al avance y desarrollo de la tecnología. Nos reservamos el derecho de cambiar cualquiera de éstos datos técnicos sin previo aviso.